

RELIEF

Ανάγλυφο Επίχρισμα

Ανάγλυφο επίχρισμα με βάση συμπολυμερείς ρητίνες. Έχει μεγάλη καλυπτικότητα και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και τις δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες. Απλώνει πολύ καλά χωρίς να αφήνει ματίσεις και αποκτά μεγάλη σκληρότητα, χωρίς να σκάει. Με Relief βάζονται επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό μετά από κατάλληλη προεργασία.



Πλεονεκτήματα:

- Υψηλών αντοχών
- Για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- Με μεγάλη σκληρότητα, χωρίς να σκάει

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Ιξώδες

27.500 ± 2.500 cps
(BROOKFIELD sp.7/50rpm, 25°C)

Πυκνότητα

1,89 ± 0,03 Kg / L (ISO 2811)
για το Λευκό

ΑΠΟΔΟΣΗ



Ανά στρώση

1-1,5 m²/Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό

5 kg

15 kg

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ

Σατινέ

Γυαλιστερό



Ματ Φινίρισμα

ΑΡΑΙΩΣΗ



Με νερό

0-10 %

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ




Στην αφή


20-30 min

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό. Επιπλέον αποχρώσεις μπορούν να παραχθούν με τη χρήση των βασικών χρωμάτων της VITEX.



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό μετά από κατάλληλη προεργασία.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια ή τυχόν σαθρά υλικά.



Για το στοκάρισμα των σπών και σπατουλάρισμα τυχόν ρωγμών χρησιμοποιείται Acrylic Putty.



Καινούργιες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, τούβλα, γυψοσανίδες ή **παλιές υδροχρωματισμένες επιφάνειες** (με ασβέστη ή κόλλα) ασταρώνονται με Durovit ή Acrylan Unco Eco.



ΒΗΜΑΤΑ

1

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Για την τελική επίστρωση το Relief εφαρμόζεται χωρίς αραιώση. Αραιώνεται έως 5-10% με νερό εφόσον επιθυμούμε λεπτότερο ανάγλυφο σχέδιο (μπιμπίκι).

2

Απλώνεται η στρώση με κοινό ρολό και αμέσως μετά, πριν ακόμη στεγνώσει, δουλεύεται με ειδικό ρολό ώστε να σχηματιστεί το επιθυμητό ανάγλυφο σχέδιο (μπιμπίκι).

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <70% RH. Μην εφαρμόζετε εάν υπάρχει κίνδυνος βροχής/παγετού τις επόμενες 48 ώρες.
- Αποκτά την τελική του σκληρότητα μετά από περίπου μια εβδομάδα, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.
- Επαναβάφεται με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα της VITEX, αφού προηγουμένως

καθαριστεί.

- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος

για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδιαρίζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών” (Στιλπνότητα $\leq 25@60^\circ$). Οριακή τιμή **30 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα προϊόντος **14 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημιάς ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

