

Diaxyl Décor

Έγχρωμο Προστατευτικό Ξύλου Νερού



Προστατευτικό και διακοσμητικό βερνίκι ξύλου νερού για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Λόγω της ειδικής του σύστασης αποτρέπει αποτελεσματικά την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων στον υμένα του. Τονίζει τα νερά του ξύλου αναδεικνύοντας την φυσική του ομορφιά. Εμποτίζει εύκολα και σε βάθος το ξύλο, προστατεύοντας το από την υγρασία και την UV ακτινοβολία.

- Προστατεύει και διακοσμεί
- Αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά του ξύλου
- Διατίθεται σε 11 αποχρώσεις

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε 11 φυσικές αποχρώσεις.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία	750 mL	2.5L
--------	--------	------

ΑΠΟΔΟΣΗ

12-16 m²/L ανάλογα με το είδος του ξύλου.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία "Απορροφώμενες βαφές ξύλου" Τύπος Υ): **150 g/L**. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **29 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς ρετσίνι, λάδι ή παλιά βερνίκια. Σε νέες ξύλινες επιφάνειες εφαρμόζεται συντηρητικό ξύλου Diaxyl Extra για την προστασία από μύκητες και έντομα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε μία ή δύο στρώσεις με πινέλο, ρολό ή πιστόλι χωρίς αραίωση. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80% ή όταν η υγρασία του ξύλου ξεπερνά το 18%.

Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες και επαναβάφεται μετά από 10-12 ώρες. Αφού στεγνώσει πλήρως, μπορεί να εφαρμοστεί βερνίκι Lussolac Νερού ή Marelac Νερού. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία). Η τελική απόχρωση εξαρτάται από το φυσικό χρώμα και την απορροφητικότητα του ξύλου, καθώς και από τον αριθμό στρώσεων του Diaxyl Décor Νερού.

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπούνι ή απορρυπαντικό.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες	15 - 30 sec (FORD CUP#4, 25°C)
Πυκνότητα	1,03 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



Vitex A.E.

T.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr