

LUSSOLAC WB

Υδατοδιαλυτό Βερνίκι Ξύλου Πολυουρεθάνης

Υδατοδιαλυτό άοσμο βερνίκι ξύλου, ενός συστατικού, με βάση συνδυασμό αυτοδικτυούμενων ακρυλικών και πολυουρεθανικών ρητινών για ξύλινες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Έχει εξαιρετικό άπλωμα και μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως έντονη ηλιοφάνεια ή αυξημένη υγρασία. Είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 71-3 για τη μη μετανάστευση βαρέων μετάλλων από παιδικά παιχνίδια και αντικείμενα.

Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετικής σκληρότητας και ελαστικότητας για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- Ενισχυμένο με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα για τη μέγιστη ανθεκτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία
- Πιστοποιημένο κατάλληλο και για παιδικά παιχνίδια



Χρώμα ενισχυμένης αντοχής με πολυουρεθανικές ρυτίδες



Χρώμα με φίλτρα UV για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία



Χρώμα κατάλληλο για παιδικά παιχνίδια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες

80 ± 10 KU (ASTM D 562, 25° C)

Πυκνότητα

1,05 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

Στιλπνότητα

• Στις 60° (ISO 2813):
Γυαλιστερό: > 80 μονάδες
Σατινέ: 20 - 30 μονάδες
Ματ: <15 μονάδες



ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Ματ



Σατινέ



Γυαλιστερό



ΑΡΑΙΩΣΗ




Με νερό

Έως 10 %

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Άχρωμο και σε επιλεγμένες αποχρώσεις με γυαλιστερό φινιρίσμα μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων Vitex Coloring




ΑΠΟΔΟΣΗ



Για μία στρώση

12-14 m²/L



Για δύο στρώσεις

6-7 m²/L

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



Στην αφή

1-2 h

Επανάβαφή

6-8 h

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΒΕΝΤΑΛΙΕΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Άχρωμο (Gloss, Satin και Mat)	750 mL	2.5 L
Βάση (Gloss)	750 mL	



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες.

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ



Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, χωρίς ρετσίνα ή λάδι και γυαλοχαρταρισμένες.



Σε νέες ξύλινες επιφάνειες εφαρμόζεται συντηρητικό ξύλου Diaxyl Extra νερού για την προστασία από μύκητες και έντομα.



ΒΗΜΑΤΑ

1

Αραιώνουμε έως 10% με νερό και αναδεύουμε καλά πριν την χρήση.

2

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση με ρολό ή πινέλο.

3

Επαναβάφουμε ,εάν είναι επιθυμητό, μετά από 6-8 ώρες.

TIPS

- Εφαρμογή στους 5-35°C και <80% RH και η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18%.
- Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση με νερό και αν χρειάζεται με σαπουνί ή απορρυπαντικό.
- Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη

χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.
• Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Μετά την εφαρμογή του χρώματος, σφραγίστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση.

- Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Ζητήστε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάθεση και αποκομιδή τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)



“Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/ εξωτερικών διακοσμήσεων”, Οριακή τιμή **130 g/L**. Μέγιστη περιεκτικότητα **99 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, παρέχεται Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον ζητηθεί.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



5°C-38°C

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τα άνω τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στην μακρόχρονη εμπειρία μας και σε εργαστηριακούς ελέγχους και έχουν σκοπό μόνο την περιγραφή του προϊόντος και τον προσδιορισμό της εφαρμογής του. Ωστόσο ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγχει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που το προορίζει. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα αναθεώρησης του παρόντος εντύπου χωρίς προειδοποίηση.

210.5589.400

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΛΛΑΔΑ

