



# Radiater

## Βερνικόχρωμα θερμαινομένων επιφανειών

Ειδικό γυαλιστερό, λευκό βερνικόχρωμα αλκυδικών ρητινών, κατάλληλο για θερμαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες, όπως καλοριφέρ, καλύμματα λεβήτων, κ.λ.π. Προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα, ελαστικότητα, πολύ καλό άπλωμα και άριστη πρόσφυση. Αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 100°C χωρίς να κιτρινίζει ή να ξεφλουδίζει.

- **Βερνικόχρωμα για θερμαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες (100°C)**
- **Για χρήση σε σώματα καλοριφέρ, καλύμματα λεβήτων**

### ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε λευκό.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λευκό	750 mL	2.5L
-------	--------	------

### ΑΠΟΔΟΣΗ

14 – 16 m<sup>2</sup>/L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

### ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/EK) για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/Θ "Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού", Τύπος Δ): **500 g/L**. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **495 g/L** ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

### ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T 300, να είναι στεγνές και λείες, χωρίς σκόνη, λάδια και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο.

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το προϊόν αναδεύεται καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται σε δύο στρώσεις με ρολό ή πινέλο με αραίωση 5% με Διαλυτικό Πινέλου T 300 ή πιστόλι με αραίωση 5% με Διαλυτικό Πιστολιού T 350. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 5°C, μεγαλύτερες από 35°C και/ή σχετική υγρασία πάνω από 80%.

Το προϊόν είναι στεγνό στην αφή σε 2-3 ώρες και επαναβάφεται μετά από 20-24 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία). Επιφάνειες βαμμένες με Radiater πλένονται μετά την πάροδο 30 ημερών από τη βαφή τους.

Ρολά, πινέλα και λεκέδες στο πάτωμα καθαρίζονται με Διαλυτικό Πινέλου T 300 και στη συνέχεια με σαπούνι ή απορρυπαντικό. Τα πιστόλια καθαρίζονται με Διαλυτικό Πιστολιού T 350.



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ιξώδες	70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Πυκνότητα	1,21 ± 0,02 Kg/L (ISO 2811)
Στιλπνότητα	> 90 μονάδες στις 60° (ISO 2813)

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να διατηρούνται κλειστά σε σκιερό μέρος μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C - 38°C.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες - προφυλάξεις συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



### Vitex A.E.

Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, [www.vitex.gr](http://www.vitex.gr)