

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaTop®-10

ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αστάρι βάσεως συνθετικών ρητινών συμπολυμερούς στυρενίου-ακρυλικού με ορυκτά πληρωτικά συστατικά.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδιαίτερος κατάλληλο για χρήση ως αστάρι για το προϊόν SikaDecor®-803 Nature
- Για χρήση σε ορυκτά υποστρώματα, τσιμεντοειδείς επιστρώσεις και επί παλαιών κεραμικών πλακιδίων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδη και υαλώδη υποστρώματα
- Αποτρέπει την απώλεια νερού στο υπόστρωμα
- Οικονομικό
- Αυξάνει την ανθεκτικότητα
- Ανθεκτικό σε αλκαλικό pH
- Έτοιμο για χρήση
- Εύκολο στη χρήση
- Για υποστρώματα με υψηλή περιεχόμενη υγρασία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χημική βάση	Συμπολυμερή στυρενίου-ακρυλικών με ορυκτά πληρωτικά υλικά	
Συσκευασία	Πλαστικά δοχεία, 5 & 20 kg	
Εμφάνιση / Χρώμα	Υγρό κοκκινωπό με πληρωτικά συστατικά	
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής	
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε σωστά στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρές συνθήκες και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5 °C και +30 °C. Προστατέψτε από τον παγετό.	
Πυκνότητα	~ 1,32 kg/l	(+20 °C)
Ιξώδες	~ 13 770 mPas	(+20 °C, Brookfield S64, 20 rpm)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάταξη συστήματος	Παρακαλούμε ανατρέξτε στο φύλλο ιδιοτήτων του: SikaDecor®-803 Nature:	Τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή για αποκατάσταση επιφανειών πριν την εφαρμογή μικροτσιμέντων
--------------------	--	--

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση

~ 0,2 - 0,5 kg/m²/στρώση

Ορισμένα υποστρώματα ενδέχεται να απαιτήσουν μεγαλύτερη κατανάλωση υλικού. Η κατανάλωση είναι θεωρητική και δε συνυπολογίζει οποιαδήποτε επιπρόσθετη ποσότητα υλικού απαιτείται λόγω πορώδους επιφανείας, προφίλ επιφανείας, αποκλίσεις επιτεδότητας, φύρα υλικού κ.α.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

+10 °C ελάχιστη /+30 °C μέγιστη
Η θερμοκρασία κατά την ωρίμανση δεν πρέπει να πέσει κάτω από την ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία.

Θερμοκρασία υποστρώματος

+10 °C ελάχιστη /+30 °C μέγιστη
Η θερμοκρασία κατά την ωρίμανση δεν πρέπει να πέσει κάτω από την ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία.

Περιεχόμενη υγρασία υποστρώματος

Μπορεί να εφαρμοστεί σε υποστρώματα με υψηλή περιεχόμενη υγρασία. Δεν πρέπει να υπάρχει στάσιμο νερό. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ορατά στεγνό.

Χρόνος ωρίμανσης

Πριν την εφαρμογή SikaDecor®-803 Nature στο SikaTop®-10 αφήστε:

Θερμοκρασία υποστρώματος	Ελάχιστα	Μέγιστα
+20 °C	1 ώρα	-

Οι χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και επηρεάζονται από τις αλλαγές στις περιβαλλοντικές συνθήκες και ιδιαιτέρως από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ποιότητα υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό και επαρκούς αντοχής, καθαρό και απαλλαγμένο από όλους τους ρύπους όπως λάδια, γράσα, επιστρώσεις, υλικά επιφανειακής επεξεργασίας, κ.τ.λ.

Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα θα πρέπει να προετοιμάζεται μηχανικά (π.χ. με νερό υπό πίεση ή αμμοβολή) για να επιτευχθεί επιφάνεια ανοιχτής δομής.

Τα πλακίδια πρέπει να τρίβονται.

Απομακρύνετε τελείως τη σκόνη, τα χαλαρά τμήματα και τα υλικά μειωμένης πρόσφυσης πριν την εφαρμογή του ασταριού, κατά προτίμηση με σκούπα αναρρόφησης.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Το SikaTop®-10 είναι έτοιμο για χρήση.

Αναδεύστε (ομογενοποιήστε) το υλικό πριν την εφαρμογή του ανακινώντας το δοχείο για 1 λεπτό τουλάχιστον.

Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό αναμεικτήρα σε χαμηλές στροφές (300 - 400 rpm).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε με βούρτσα ή ρολό για να εξασφαλιστεί η μέγιστη διείσδυσή του επί του υποστρώματος και συνεπώς η αποδοτικότητά του.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Σε περιπτώσεις εφαρμογής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (με επικρατούσες θερμοκρασίες > +25°C), διατηρήστε το SikaTop®-10 σε δροσερό χώρο πριν την εφαρμογή του.
- Σε περιπτώσεις εφαρμογής υπό συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών (< +15°C) το προϊόν ενδέχεται να γίνει περισσότερο ιξώδες και να μειωθεί η εργασιμότητά του.
- Μην εφαρμόζετε προϊόν που έχει παγώσει.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας, συνιστάται η διεξαγωγή σε μία δοκιμαστική περιοχή.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο

λο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιπτώσεις συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευονται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχεται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE
Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



SikaTop-10_el_GR_(05-2017)_1_1.pdf

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
SikaTop®-10
Μάιος 2017, Έκδοση: 01.01
020404030010000022