

MARITRANS® FINISH

ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΣΑΤΙΝΕ-MAT, ΕΠΙΣΤΡΩΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

CONSTRUCTION

Περιγραφή Προϊόντος

Το MARITRANS® FINISH είναι ένα διαφανές, σατινέ/ματ, ημίσκληρο επιστρωτικό τελικής στρώσης αλιφατικής πολυουρεθάνης ενός συστατικού που χρησιμοποιείται σαν ματ τελείωμα πάνω από το διαφανές στεγανωτικό MARITRANS®.

Το MARITRANS® FINISH παρέχει αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV), δεν κιτρινίζει, είναι ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις, στην τριβή καθώς και σε κοινά χημικά και απορρυπαντικά.

Το MARITRANS® FINISH πολυμερίζεται με την υγρασία του υπεδάφους και του αέρος.

Χρήσεις

Το MARITRANS® FINISH χρησιμοποιείται ως επιστρωτικό τελικής στρώσης πάνω από το διαφανές στεγανωτικό υλικό πολυουρεθάνης MARITRANS® σε:

- Μπαλκόνια
- Βεράντες
- Ταράτσες
- Ξύλο
- Γυάλινες επιφάνειες
- Υαλότουβλα, κλπ

Πλεονεκτήματα

- Εύκολη εφαρμογή (ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση).
- Δίνει στην επιφάνεια ένα σατινέ-ματ φινίρισμα.
- Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV)
- Δεν κιτρινίζει
- Δεν κιμωλιώνει επιφανειακά.
- Παρέχει αρκετή ελαστικότητα, ώστε να ακολουθεί κινήσεις της επιφάνειας.
- Ανθεκτικό σε στάσιμα νερά.
- Ανθεκτικό σε παγετό.
- Οικονομικό.

Κατανάλωση

200 gr/m² εφαρμοσμένο σε μία στρώση.

Η κατανάλωση αυτή βασίζεται σε επίστρωση με ρολό πάνω σε λεία επιφάνεια σε κανονικές συνθήκες εργαστηρίου. Παράγοντες όπως η απορροφητικότητα του υποστρώματος, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία, ο τρόπος εφαρμογής και η επιθυμητή τελική εμφάνιση (φινίρισμα) μπορούν να αλλάξουν την προτεινόμενη κατανάλωση.

Χρωματισμοί

Το MARITRANS® FINISH διατίθεται σε διαφανές.

Τεχνικά στοιχεία

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
Σύσταση	Αλιφατική Πολυουρεθανική ρητίνη	
Αντίσταση σε πίεση νερού	Καμία διαρροή	DIN 1928, Test A
Πρόσφυση στο MARITRANS®	>2 N/mm ²	ASTM D 903
Σκληρότητα (Κλίμακα Shore D)	35 ± 5	ASTM D 2240
Θερμοκρασία εφαρμογής	5°C έως 35°C	
Χρόνος πατήματος	1-3 ώρες	Συνθήκες: 20°C, 50% RH
Χρόνος πολυμερισμού	24 ώρες	



Εφαρμογή

Προετοιμασία υποστρώματος

Η προσεκτική προετοιμασία της επιφάνειας είναι σημαντική για να έχουμε άριστο αποτέλεσμα και μεγάλη ανθεκτικότητα. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σαθρά, ελεύθερη από κάθε βρωμιά η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την συγκόλληση. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά τμήματα. Η περιεκτικότητα σε υγρασία της επιφάνειας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Οι ακαθαρσίες, λίπη, φυτικοί οργανισμοί και σκόνες πρέπει να αφαιρεθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη πλύνετε την επιφάνεια με νερό.

Αστάρωμα

Για άριστα αποτελέσματα, η θερμοκρασία κατά την διάστρωση και την ωρίμανση του επιστρωτικού υλικού πρέπει να είναι μεταξύ 5°C και 35°C. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την ωρίμανση, ενώ η υψηλές θερμοκρασίες την επιταχύνουν. Η υψηλή υγρασία μπορεί να επηρεάσει το τελείωμα.

8-12 ώρες μετά την εφαρμογή της τελευταίας στρώσης του MARITRANS®, απλώστε το διαφανές υλικό διάστρωσης τελικής στρώσης MARITRANS® FINISH, με την βοήθεια ρολού, πινέλου ή ψεκαστικού μηχανήματος (airless spray) σε μία στρώση.

ΣΥΣΤΑΣΗ: Συνιστούμε την εφαρμογή του MARITRANS® FINISH με ρολό, σταυρωτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το MARITRANS® FINISH πρέπει να τοποθετηθεί το αργότερο 12 ώρες μετά την εφαρμογή του MARITRANS®, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή πρόσφυση και ένωση μεταξύ τους.

Συσκευασία και αποθήκευση

Το MARITRANS® FINISH παραδίδεται σε δοχεία των 15kg, 10kg, 5kg και 1kg. Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους το ανώτερο για 9 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και το ηλιακό φως. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5^o-35^oC. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας το όνομα του παραγωγού, την περιγραφή του προϊόντος, τον αριθμό παραγωγής και την ετικέτα προφύλαξης.

Μέτρα ασφαλείας

Δείτε τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Εύφλεκτο. Παρακαλούμε μελετήσετε το φύλλο Δεδομένων Ασφάλειας.

Οι τεχνικές μας οδηγίες – προφορικές ή γραπτές ή μέσω δοκιμών – παρέχονται με καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, και το ίδιο ισχύει όπου αναφέρονται δικαιώματα ιδιοκτησίας/ πνευματικά δικαιώματα. Δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να δοκιμάσετε τα προϊόντα που παρέχονται από μέρος μας ως προς την καταλληλότητα τους για τις διαδικασίες και χρήσεις που στοχεύονται. Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων είναι πέραν του ελέγχου μας και συνεπώς, αποκλειστικά δικής σας ευθύνης. Σε περίπτωση, παρόλα αυτά, που διαπιστωθεί υπευθυνότητα για οποιαδήποτε βλάβη η οποία έλαβε χώρα λόγω ελαττωματικού υλικού, θα είναι περιορισμένη στην αξία των εμπορευμάτων που χρησιμοποιήσατε στο σημείο της βλάβης. Εμείς φυσικά, θα σας παρέχουμε πάντα προϊόντα σταθερής ποιότητας μέσα στο πλαίσιο των Γενικών μας Όρων Πώλησης και Παράδοσης.

