

## MST 22

### ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

*Άριστη πρόσφυση, άριστη προετοιμασία*

**Περιγραφή Προϊόντος :** Έτοιμο προς χρήση αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώματος με τις επόμενες στρώσεις επαλειφόμενων στεγανωτικών .

**Χρήσεις:** Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών MARMOLINE AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID σε επιφάνειες όπως, σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδες κ.τ.λ



**Πλεονεκτήματα:** Μεγάλη διεισδυτικότητα - Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες - Στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα - Είναι ασφαλές και άνετο στο δούλεμα

**Τρόπος Διάθεσης :** Σε πλαστικά μπιτόνια 5kg και 20kg

- Σε παλέτα των 300kg, 60 μπιτόνια των 5kg
- Σε παλέτα των 480kg, 24 μπιτόνια των 20kg

**Αποθήκευση:** Να αποθηκεύεται στεγασμένο και σε θερμοκρασία μεταξύ + 5 °C έως + 30 °C

**Συμπεριφορά στη φωτιά :** Δεν αναφλέγεται

**Ασφάλεια και Υγιεινή :** ΠΟΕ - “Συνδεδειγμένα Αστάρια”: Οριακή τιμή ΠΟΕ: 30 gr /lt.  
Μέγιστη περιεκτικότητα στο έτοιμο προς χρήση προϊόν: 29 gr/lt.

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ:**

**Κατανάλωση:** Περίπου 150 - 200 gr/m<sup>2</sup> ανάλογα την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

**Οδηγίες χρήσεως:**

- Καθαρίστε το υπόστρωμα πριν τη χρήση από σκόνες σαθρά υλικά κ.λπ.
- Αν υπάρχουν ρωγμές πάνω από 1 mm πρέπει πρώτα να επισκευασθούν με τα επισκευαστικά υλικά MARMOLINE.
- Ανακατέψτε καλά πριν την χρήση
- Αραιώστε το αστάρι προσθέτοντας έως 50% νερό, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας εφαρμογής
- Εφαρμόστε με ρολό ή βούρτσα.
- Σε ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες συνιστάται να γίνει και δεύτερο χέρι.
- Θερμοκρασία εφαρμογής: + 5 °C έως + 35 °C.

Οι παραπάνω οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές για την ορθή χρήση του προϊόντος. Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες μπορείτε να απευθύνεστε στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

*Συνιστάται στον χρήστη να εφαρμόζει το προϊόν δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα, και αφού βεβαιωθεί για το αποτέλεσμα, τότε να το χρησιμοποιεί στο έργο του. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε προηγούμενη έκδοση αυτού.*