

**Ελαστικός στόκος 2 συστατικών****Ιδιότητες**

Το FLEX-COVER είναι ένας ισοπλισμένος, ελαστικός στόκος 2 συστατικών. Αποτελείται από μία τσιμεντοειδούς βάσης κονία (συστατικό Α) και ένα ρητινούχο γαλάκτωμα (συστατικό Β). Παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα, στεγανότητα και αντοχή στο χρόνο.

**Πεδία εφαρμογής**

Χρησιμοποιείται για την τοπική σφράγιση και στεγανοποίηση ρωγμών, σημείων συναρμογής, αρμών κουφωμάτων κλπ., καθώς και για το σπατουλάρισμα επιφανειών που παρουσιάζουν τριχοειδείς ρωγμές. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο κλπ. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

	<b>Α συστατικό</b> τσιμεντοειδής κονία	<b>Β συστατικό</b> υδατική διασπορά ακρυλικού πολυμερούς
Βάση:		
Απόχρωση:	λευκό	λευκό
Αναλογία ανάμιξης:	1 μέρος βάρους	0,3 μέρη βάρους

**Συνδυαζόμενο προϊόν**

Χρόνος ζωής στο δοχείο:	90 min στους +20°C
Φαινόμενο βάρος:	1,85 kg/lit
Αντοχή σε θλίψη:	7,00 ± 1,00 N/mm <sup>2</sup>
Αντοχή σε κάμψη:	1,70 ± 0,50 N/mm <sup>2</sup>

**Τρόπος χρήσης****1. Υπόστρωμα**

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σκόνες, λίπη, σαθρά υλικά κλπ. και να διαβρέχεται καλά πριν από την εφαρμογή του FLEX-COVER.

**2. Εφαρμογή**

Το περιεχόμενο του συστατικού Α προστίθεται υπό συνεχή ανάδευση στο συστατικό Β, μέχρι να σχηματιστεί μία ομοιογενής παστώδης μάζα, κατάλληλη για σπατουλάρισμα.

Το υλικό εφαρμόζεται με σπάτουλα σε μία ή δύο στρώσεις, ανάλογα με το πάχος της εφαρμογής. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη.

**Κατανάλωση**

- Για σφράγιση αρμού διαστάσεων 5 mm x 5mm: 40 gr ανά τρέχον μέτρο αρμού.
- Για σπατουλάρισμα επιφανειών: 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm πάχος στρώσης.

**Συσκευασία**

Συσκευασία 2,6 kg (2 kg κονία + 0,6 kg γαλάκτωμα).

**Χρόνος ζωής - Αποθήκευση**

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

**Παρατηρήσεις**

- Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι κυμαίνεται μεταξύ + 5°C και +30°C.
- Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνιστάται να διαβρέχεται το FLEX-COVER μετά την εφαρμογή του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
- Το Α-συστατικό του προϊόντος περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
- Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.

## Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ζ, τύπος Υ είναι 30g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν FLEX-COVER έχει μέγιστη περιεκτικότητα <30 g/l ΠΟΕ.

### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**Θεσσαλονίκη:** 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανάσιος

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

**Αθήνα:** 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

**www.isomat.net e-mail: info@isomat.net**