



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα **MINOS COLOR SPRAY** είναι ακρυλικά ταχυστέγνωτα βερνικοχρώματα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Έχουν άριστη πρόσφυση και δημιουργούν μία λεία επιφάνεια, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Χαρακτηρίζονται από την ευκολία στη χρήση τους και τον ομοιόμορφο ψεκασμό τους. Το προωθητικό τους αέριο δεν βλάπτει το στρώμα του όζοντος της ατμόσφαιρας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Γυαλάδα που διαρκεί – ανθεκτικά στις ακτίνες UV
- Κατάλληλα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Μεγάλη αντοχή στο νερό, τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση
- Εύκολη εφαρμογή
- Φιλικά προς το περιβάλλον

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα **MINOS COLOR SPRAY** είναι κατάλληλα για τις περισσότερες επιφάνειες όπως: μέταλλα, γυαλί, ξύλα, κεραμικά, χαρτί, χαρτόνι, papier mache κλπ.

Έχουν άπειρες εφαρμογές

Στο σπίτι : έπιπλα κήπου, γλάστρες, ντουλάπια, καλοριφέρ και γενικές διακοσμητικές εφαρμογές

Στο αυτοκίνητο: ζάντες, μεταλλικά μέρη

Στο μηχανάκι: φτερά, ντεπόζιτο, ποδιές

Στη δουλειά: επιδιόρθωση, ανανέωση και προστασία καινούργιων ή βαμμένων επιφανειών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Διαβάστε

Διαβάστε πάντα τις οδηγίες πριν την εφαρμογή

2. Ανακινήστε

Ανακινήστε καλά τη φιάλη για να εξασφαλίσετε καλή ανάμιξη των χρωστικών. Θα ακούσετε το κουδούνισμα από τις μπίλιες ανάμιξης.

3. Εξασκηθείτε

Αν δεν βάψετε συχνά με spray εξασκηθείτε ψεκάζοντας σε μία εφημερίδα, από αριστερά προς δεξιά και πίσω, ανακινώντας κατά διαστήματα τη φιάλη.

4. Προετοιμασία

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια που θα βάψετε είναι καθαρή, λεία και έχει περαστεί με αστάρι αν χρειάζεται. Τρίψτε ελαφρά τις πολύ λείες επιφάνειες για καλύτερη πρόσφυση. Αφαιρέστε παλιά σαθρά χρώματα με διαβρωτικό STRIPPN' CLEAN και τρίψτε την επιφάνεια. Καλύψτε τρύπες με τον κατάλληλο στόκο. Περιμένετε να στεγνώσει ο στόκος και τρίψτε απαλά την επιφάνεια. Εάν σε κάποια σημεία υπάρχει μούχλα, χρησιμοποιήστε πρώτα το αντιμυκητικό CL13 MOULD CLEANER.

5. Δοκιμή

Για να βεβαιωθείτε ότι το χρώμα είναι συμβατό με το υλικό της επιφάνειας που θα βάψετε, κάντε μία δοκιμή σε ένα μη ορατό σημείο.

6. Προστατευτική κάλυψη

Προστατεύστε τα σημεία που δεν θέλετε να βάψετε με χαρτοταινία και νάιλον επικάλυψης.

7. Απόσταση

Ελέγξτε την απόσταση εφαρμογής. Η προτεινόμενη απόσταση είναι 25cm.

8. Εφαρμόστε

Εφαρμόστε το spray ομοιόμορφα και γρήγορα ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά, ανεβαίνοντας σιγά - σιγά ή κατεβαίνοντας.

9. Ανακινήστε

Ανακινήστε τη φιάλη κατά τη διάρκεια της εφαρμογής για 10 δευτερόλεπτα.

10. Πολλές λεπτές στρώσεις

Στις περισσότερες εφαρμογές ψεκάστε πολλές λεπτές στρώσεις.

11. Χρόνος στεγνώματος

Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει για τον προτεινόμενο χρόνο. Συνήθως χρειάζεται 10 -15 λεπτά στην αφή σε θερμοκρασία 20°C. Περισσότερο σε κρύο.

12. Μετά τη χρήση

Μετά τη χρήση πάντοτε μένει χρώμα στη βαλβίδα. Γυρίστε τη φιάλη ανάποδα και ψεκάστε μέχρι να βγαίνει μόνο αέριο. Με αυτό τον τρόπο καθαρίζεται η βαλβίδα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Με διαλυτικό νίτρου ή διαλυτικό γενικής χρήσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας και ειδικότερα στα πλαστικά.

ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

200 - 400 ml/m²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Υγρό

Χρώμα: 30 αποχρώσεις RAL

Ειδικό βάρος: 0,75 gr/ml

Πτητικά: 50 ± 1,0%

Στερεά: 20 ± 0,5%

Πρωθητικά: 33±3,0%

Στιλπνότητα: >90 βαθμών

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - +30°C

Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές: -20°C - +90°C

Στέγνωμα στην αφή: 5 - 15 λεπτά

Τελικό στέγνωμα: 1 ώρα

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Βε 'Ειδικά προϊόντα φινιρίσματος'): 840 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 820 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 35°C, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στις αυθεντικές, μη-ανοιγμένες φιάλες, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ




Aerosol 1: H229 - Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί Aerosol 1: H222 - Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα Eye Irrit. 2: H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος STOT SE 3: H336 - Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε P211: Μην ψεκάσετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο. Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Ακετόνη; οξικός αιθυλεστέρας; Οξικό βουτύλιο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 400 ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
400ml RAL1014 ΜΠΕΖ	9052	5204094090526
400ml RAL1015 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΕΖ	9053	5204094090533
400ml RAL1023 ΚΙΤΡΙΝΟ ΔΙΑΓ/ΣΗΣ	9054	5204094090540
400ml RAL1028 ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΡΟΚΙ	9055	5204094090557
400ml RAL2004 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	9056	5204094090564
400ml RAL3000 ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΤΙΑΣ	9057	5204094090571
400ml RAL3003 ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΟΥΜΠΙΝΙ	9058	5204094090588
400ml RAL3020 ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΙΑΓ/ΣΗΣ	9059	5204094090595
400ml RAL4003 ΒΙΟΛΕΤΙ	9060	5204094090601
400ml RAL4005 ΜΠΛΕ ΛΙΛΑ	9061	5204094090618
400ml RAL4006 ΜΩΒ	9062	5204094090625
400ml RAL5003 ΜΠΛΕ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ	9160	5204094091608
400ml RAL5010 ΜΠΛΕ	9161	5204094091615
400ml RAL5015 ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΥΡΑΝΟΥ	9162	5204094091622
400ml RAL6002 ΠΡΑΣΙΝΟ	9163	5204094091639
400ml RAL6005 ΚΥΠΑΡΙΣΙ	9164	5204094091646
400ml RAL6018 ΛΑΧΑΝΙ	9165	5204094091653
400ml RAL6027 ΤΥΡΚΟΥΑΖ	9166	5204094091660
400ml RAL7001 ΓΚΡΙ ΑΣΗΜΙ	9167	5204094091677
400ml RAL7031 ΓΚΡΙ ΜΠΛΕ	9168	5204094091684
400ml RAL7033 ΓΚΡΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ	9169	5204094091691
400ml RAL7035 ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ	9170	5204094091707
400ml RAL8004 ΚΑΦΕ ΧΑΛΚΟΥ	9171	5204094091714
400ml RAL8007 ΚΑΦΕ	9172	5204094091721
400ml RAL8017 ΚΑΦΕ ΣΟΚΟΛΑΤΙ	9173	5204094091738
400ml RAL9001 ΛΕΥΚΟ ΚΡΕΜ	9174	5204094091745
400ml RAL9002 ΛΕΥΚΟ ΓΚΡΙ	9175	5204094091752
400ml RAL9003 ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΓ/ΜΙΣΗΣ	9176	5204094091769
400ml RAL9010 ΛΕΥΚΟ MAT	9178	5204094091783
400ml RAL9010 ΛΕΥΚΟ GLOSS	9177	5204094091776
400ml RAL9010 ΛΕΥΚΟ SATIN	9179	5204094091790
400ml RAL9017 ΜΑΥΡΟ	9099	5204094090991
400ml RAL9017 ΜΑΥΡΟ GLOSS	9180	5204094091806
400ml RAL9017 ΜΑΥΡΟ MAT	9181	5204094091813
400ml RAL9017 ΜΑΥΡΟ SATIN	9182	5204094091820

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.





ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Τα απεικονιζόμενα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως ενδεικτικός οδηγός επιλογής.

Η απόδοση των αποχρώσεων είναι η καλύτερη δυνατή τυπογραφικά.