

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur[®] Stone Varnish

Διαφανές ακρυλικό βερνίκι, κατάλληλο για πέτρες και σταμπωτά δάπεδα

Εφαρμογές

Το **Neodur[®] Stone Varnish** εμποτίζεται στην επιφάνεια και σφραγίζει τους πόρους σε πέτρες και σταμπωτά δάπεδα. Επίσης είναι ιδανικό για τη σφράγιση σε πορώδεις επιφάνειες και δάπεδα από μπετό, για την αποτροπή δημιουργίας σκόνης.

Ιδιότητες/Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετικός εμποτισμός στην επιφάνεια
- Μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει (περιέχει φίλτρα UV)
- Αναδεικνύει τη φυσική όψη των επιφανειών
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες προσφέροντας προστασία από την ανάπτυξη μούχλας και την ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εμφάνιση/Χρώμα

Διάφανο, σατινέ όψη όταν στεγνώσει

Πυκνότητα

0,90 kg/l

Κατανάλωση

120-140gr/m² για μία στρώση (ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος)

Στέγνωμα στην αφή

1 ώρες στους +25°C, ανάλογα με την ατμοσφαιρική υγρασία

Χρόνος επαναβαφής

3 ώρες στους +25°C, ανάλογα με την ατμοσφαιρική υγρασία

Θερμοκρασία εφαρμογής

>+10°C

Αντοχή σε πρόσφυση

≥ 2 N/mm²

ΑΘΗΝΑ: Β. ΜΟΙΡΑ, ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ, ΒΙ.ΠΑ. ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 19600, ΤΗΛ.: 210 5557579, FAX: 210 5558482

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 10^ο χλμ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2310 467275, FAX: 2310 463442

Neodur[®] Stone Varnish

Οδηγίες Εφαρμογής

Προετοιμασίας επιφάνειας:

Πέτρες / Υπάρχοντα δάπεδο από μπετό: Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σαθρά υλικά και παλιές επικαλύψεις (πρέπει να απομακρύνονται με βούρτσισμα ή τρίψιμο με τριβείο και με ηλεκτρική σκούπα μεγάλης απορροφητικότητας).

Σταμπωτά δάπεδα: Η υγρασία του δαπέδου θα πρέπει να είναι <4%.

Εφαρμογή:

Το **Neodur[®] Stone Varnish** εφαρμόζεται σε μία στρώση, χωρίς αραίωση, με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless. Δεύτερη στρώση εφαρμόζεται όπου χρειάζεται, δηλαδή σε επιφάνειες με μεγάλο πορώδες και αυξημένη απορροφητικότητα.

Συντήρηση:

Η επιφάνεια του υλικού συνιστάται να καθαρίζεται/σφουγγαρίζεται με ήπιο σαπούνι και νερό ή ήπια καθαριστικά. Μερικά ισχυρά καθαριστικά μπορεί να αλλοιώσουν την όψη της επιφάνειας. Συνιστάται να δοκιμάζετε τα καθαριστικά σε μία μικρή περιοχή πριν καθαρίσετε όλη την επιφάνεια.

Ιδιαίτερες Συστάσεις

- Οι χρόνοι (στεγνώματος, επαναβαφής, κτλ.) επιμηκύνονται από την αυξημένη υγρασία και χαμηλές θερμοκρασίες.
- Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες, που έχουν περαστεί προηγουμένως, υλικά με βάση την σιλικόνη ή κερί.
- Το **Neodur[®] Stone Varnish** είναι υλικό εμποτισμού. Συνήθως μία στρώση είναι επαρκής για την προστασία των επιφανειών.

Συσκευασία

Μεταλλικά δοχεία των 4L, 1L.

Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά την εφαρμογή με διαλυτικό **Neotex[®] 1021**

Αφαίρεση κηλίδων

Όσο οι λεκέδες είναι φρέσκοι και υγροί, καθαρίστε με διαλυτικό **Neotex[®] 1021**. Σε αντίθετη περίπτωση, αφήστε τους λεκέδες να στεγνώσουν και αφαιρέστε τους με μηχανικά μέσα.

Χρόνος αποθήκευσης

Τουλάχιστον 2 έτη εφόσον διατηρηθεί στην αρχική κλειστή συσκευασία του, προστατευμένο από παγετό, υγρασία και την έκθεσή του στην ηλιακή ακτινοβολία.